



CrystalCoat™ PF-4200

耐磨涂料，不含底漆，用于聚碳酸酯

溶液特性

特性	典型值
固体含量	22 - 25%
粘度 25°C	≤ 11.0 cP
下的密度	00.9 - 1.00 g/ml
溶剂： 水、甲醇、乙醇、PM乙二醇醚、双丙酮醇	

固化涂层属性

特性	典型值
涂层厚度	3.0 - 4.0µm
折射率	1.49
拜耳值	2.5 - 3.5
粘合	100%

建议的操作指南

特性	典型值
环境条件	20 - 25°C, 30 - 45% 相对湿度
气流	相对湿度
涂层温度	16 - 18°C
涂层过滤	5 - 10 微米 (绝对值)
取出速率	5.1 mm/秒 (12 in/min)
建议厚度	3.0 - 5.0微米
干燥时间/温度	5-10 min @ 70°C
凝固条件	3hrs @ 129°C

说明

CrystalCoat™ PF-4200 是聚硅氧烷热固涂料，不含底漆，可附着在聚碳酸酯上。

产品特点

- 耐磨耗性
- 抗化学物耗性
- 光学透明
- 不含底漆，可附着在聚碳酸酯材料上
- 与减反膜(A/R) 和金属化处理相容

储存条件

PF-4200的建议存放温度为 4° C (40° F)。如果用原装未开封容器存放在此条件下，建议在接收日期三个(3)个月内开始使用 PF-4200。要更长时间(3-6个月)存放 PF-4200，应存放在 -18° C (0° F)。



CrystalCoat™ PF-4200

耐磨涂料，不含底漆，用于聚碳酸酯

联系信息

SDC Technologies - 美洲

企业总部

45 Parker, Suite 100
Irvine, CA 92618 USA
电话：+1-714-939-8300
technicalsupport.ca@sdctech.com

SDC Technologies - 欧洲

Unit 6 John Baker Close
Llantarnam Industrial Park
Cwmbran, Torfaen
NP44 3AX, United Kingdom
电话：+44-1633-627030
technicalsupport.eu@sdctech.com

SDC Technologies - 中国

中国办事处
徐汇区古美路1585号
上海 200233
中华人民共和国
电话：+86-21-61995035
customercare.cn@sdctech.com

安德世科技 - 亚太区

新加坡办事处
27号 大士南一街
新加坡 638035
新加坡
电话：+65-6210-6355
customercare.ap@sdctech.com



sdctech.com

CrystalCoat™ is a trademark of SDC Technologies.

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC.

©2018 SDC Technologies, Inc. All rights reserved. SDC Technologies is a wholly-owned subsidiary of Mitsui Chemicals, Inc.

设备准备

设备清洗: 在使用PF-4200 之前，应清洁涂层设备，以避免任何可能的污染问题。 涂料污染可导致附着问题或普通外观问题。清洁过程包括多次溶剂冲洗（对设备使用前，使用与材料相容的溶剂），然后用乙醇和乙二醇丁醚彻底冲洗。使用 PF-4200 后，还应使用乙醇和乙二醇丁醚清洁设备。

设备材料: 暴露于PF-4200 的所有设备表面应由不锈钢，聚乙烯，聚丙烯或特氟龙制成。其他材料在使用前，应测试其与PF-4200的相容性。在任何情况下，用聚氯乙烯（PVC）制成的材料都不应与PF-4200 或其他含有乙二醇醚的涂料一起使用。

基材的预处理和清洗

使用PF-4200涂覆前，应清洁部件，使其表面无任何残留物。使用PF-4200 前，基片必须干净，表面无任何残留物。应使用中性或弱碱性 pH 清洁剂溶液清洁注塑聚碳酸酯基片，去除注塑过程在零部件上留下的任何残留物，然后用去离子水彻底冲洗。

溶液管理

要获得最佳性能，PF-4200 应保持 22 - 25% 的固体成分。更多或更少固体成分可导致外观问题，或者膜层过厚或过薄。应定期测量固体成分含量，并根据需要加入 SM-1207 或者 90/10 乙醇与 EB 乙二醇醚混合物进行调整。可以使用含有甲醇、异丙醇和 <1% 水的变性乙醇配方。

健康和信息安全

在使用本产品之前，请阅读并理解安全数据表，SDS，其中提供有关健康、物理和环境危害，操作注意事项和急救建议的信息。关于SDS的副本，请联系销售人员或客户服务代表。

质量保证和责任限制

据我们所知，此处包含的信息准确无误。本文列出的涂料溶液性能和固化涂层性能代表PF-4200 的典型值，但并不意味着可作为规范。SDC 科技有限公司坚持要求用户自行测试任何用途的适用性和合适性。关于使用本文所述产品或配方的声明不应被解释为侵犯任何专利或商标的保证或许可，对于因此类使用而产生的侵权，SDC公司不承担任何责任。有关SDC产品的保修范围，请参考SDC 科技公司的标准条款和条件，或参考与SDC签订的采购协议。

产品可用性和装运

PF-4200 装货的一般交货时间是订单确认后四周。SDC提供了几种运输选择。请联系SDC代表，确定最适合您需求的选项。所有订单均为FOB发货。额外的装运费用包括清关费用（如适用）应由客户承担。