



# 기술 데이터 시트

## CrystalCoat® MP-1154D

### 다목적 마모 저항성 코팅

#### 내용

CrystalCoat® MP-1154D 는 1.49 굴절 인덱스 마모 저항성 하드 코팅입니다.

#### 코팅 특징

- 내마모성
- 1.49 RI 는 캐스트 레진 기판에 이상적으로 적합합니다
- 많은 기판과 호환됩니다
- A/R (반사 방지) 호환성

#### 보관 및 사용

MP-1154D의 권장 보관 온도는 4 °C (40 °F)입니다. 원래의 밀폐용기에 이 상태로 보관할 경우 수령일로부터 3개월 이내에 MP-1154D 를 사용하는 것이 좋습니다. 장기 보관 (3-6 개월) 동안 MP-1154D 는 -18 °C (0 °F)의 냉동고에 보관해야 합니다.

#### 제품 속성

물성	일반값
% 고체	21.0 - 24.0 %
점도 @25°C	≤ 12.0 cP
밀도 @25°C	1.017 - 1.020 g/ml
용제 : 물, 메탄올, 에탄올, PM 글리콜 에테르	

#### 경화된 코팅 속성

물성	일반값
코팅 두께	2.0 - 5.0 마이크로
굴절률	1.49
접착성	100 %
바이에른 비율(CR-39® 렌즈에서)	≥ 5.0

#### 권장 적용 가이드라인

물성	일반값
환경 조건	20 - 25°C, 35 - 50% RH
공기유량	여과, 층류(클래스 100)
코팅 온도	16 - 18°C
코팅 여과	1 - 5 마이크로 절대
끌어올리는 속도	3 - 5 밀리미터/초 8 - 12 인치/분
건조시간/온도	적외 3 - 5분
경화조건	
- 캐스트 레진	3 시간 @ 110°C
- 폴리카보네이트	3 시간 @ 129°C



# CrystalCoat® MP-1154D

다목적 마모 저항성 코팅

## SDC TECHNOLOGIES

### 연락 정보

**SDC Technologies – Americas  
Corporate Headquarters**  
45 Parker, Suite 100  
캘리포니아 어바인 92618, 미국  
전화: +1-714-939-8300  
technicalsupport.ca@sdctech.com

**SDC Technologies – 유럽**  
Unit 7, Avondale Industrial Estate  
Pontrhydyrun, Cwmbarn  
NP44 1YG, Great Britain  
전화: +44-1633-627030  
technicalsupport.eu@sdctech.com

**SDC Technologies – 중국**  
No. 1585 Gumei Road  
Xuhui District  
Shanghai 200233  
PR China  
전화: +86-21-61517768  
customercare.cn@sdctech.com

**SDC Technologies Asia Pacific Pte.  
Ltd.**  
27 Tuas South Street 1  
Singapore 638035  
Singapore  
전화: +65-6210-6355



[sdctech.com](http://sdctech.com)

CrystalCoat® is a registered trademark of SDC Technologies, Inc.

CR-39® is a registered trademark of PPG.

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC.

20230710 \_\_MP1154D

### 장비 준비

**장비 청소:** 오염 문제 가능성을 피하려면 MP-1154D 를 사용하기 전에 코팅 장비를 청소해야 합니다. 세척 과정에는 PM 글리콜 에테르 헹굼 후 여러 번의 용액 헹굼(장비 사용 이전에 자재와 호환되는 용액 사용)이 포함되어야 합니다. PM 글리콜 에테르는 또한 MP-1154D 사용 이후 장비 세척에도 사용되어야 합니다.

**장비 재료:** MP-1154D에 노출된 모든 장비 표면은 스테인리스 스틸, 폴리프로필렌 또는 테플론 ®으로 구성되어야 합니다. 기타 재료는 사용하기 전에 1154D 와의 호환성을 테스트해야 합니다. 폴리 비닐 클로라이드 (PVC)로 만든 재료는 1154D 또는 글리콜 에테르가 포함된 다른 코팅재를 사용하는 어떠한 상황에서도 사용해서는 안 됩니다.

### 기판의 전처리 및 세척

MP-1154D 코팅 이전에 부품은 세척되고 표면에 잔여물이 없어야 합니다. 기판은 나트륨 또는 수산화칼륨 3-10% 수액으로 1-10분간 25 - 50°C에서 세척되어야 합니다. 본 세척은 수돗물로 세척하고 탈이온화수로 헹구고 건조해야 합니다. 렌즈는 모든 코팅 또는 프라이머 응용 전 완전히 세척, 건조 및 식혀져야 합니다.

폴리카보네이트에서 MP-1154D를 응용하려면 프라이머가 필요합니다. 프라이머를 선택하는데 도움이 필요하다면, SDC에 연락하십시오. 다른 기판에 MP-1154D 응용에 대한 정보는 SDC에 연락하십시오.

### 사용 안내

최적의 성능을 위해서는 MP-1154D 가 21~ 24 %의 고형물 범위에서 유지되어야 합니다. 더 높고 더 낮은 고체는 외관에 문제를 일으키거나 너무 두껍고 너무 얇은 것에 따라 코팅 침전물이 생길 수 있습니다. 고체 백분율 양은 정기적으로 측정되어야 하고 SM-1183 또는 에탄올과 PM 글리콜 에테르의 80:20으로 혼합 첨가하여 제조합니다. 변성 메탄올 공식에는 메탄올, 이소프로판과 <1% 물이 사용될 수 있습니다.

### 보건 및 안전 정보

본 제품을 사용하기 전에 먼저 SDS(Safety Data Sheet)를 숙독하십시오. SDS는 보건, 물리적 및 환경적 위험요소, 취급 시 예방 조치 및 응급처치 권장사항에 대한 정보를 제공합니다. SDS 자료가 필요하신 분은 판매대리점 또는 고객센터 서비스 상담원에게 문의하십시오.

### 보증 및 책임 한도

여기에 포함 된 정보는 당사가 알고있는 한 정확합니다. 여기에 나열된 코팅 용액 특성 및 경화된 코팅 특성은 MP-1154D 의 일반적인 값을 나타내며 규격을 의미하지는 않습니다. SDC 는 사용자가 어떤 목적으로든 적용 가능성 및 적합성에 대한 자체 테스트를 수행해야 한다고 권장합니다. 여기에 기술 된 제품 또는 공식의 사용에 관한 진술은 특허 또는 상표를 침해하는 보증 또는 라이선스로 해석되지 않으며 그러한 사용으로 인해 발생하는 침해에 대한 책임을 지지 않습니다. SDC 제품의 보증 범위에 대해서는 SDC 표준 계약 조건 또는 SDC와의 구매 계약을 참조하십시오.

### 제품 가용 및 선적

MP-1154D 의 일반적인 선적 리드타임은 발주 확정 후 4주입니다. 선적방법은 선택 가능합니다. 귀사에 가장 적합한 선적방법을 선택하기 위해 SDC대리점으로 연락 주십시오.

