

技術データシート

CrystalCoat® UV CS-NT5 Premium

説明

CrystalCoat® UV CS-NT5 Premiumは、眼鏡レンズやその他のプラスチック部品用のUV硬化型ハードコート材です。

製品特性

- 100%固体（無溶剤）
- 耐摩耗性および耐薬品性
- ポリカーボネート、ADC（CR-39®、RAV 7™）、Trivex®、中屈折率アクリル、1.60（MR-8™）、1.67（M-R7™、MR-10™）、1.74（MR-174™）用に設計されています。
- （反射防止コートとの適合性 AR）
- 色不可
- スピンコート塗布

保管と使用

UV CS-NT5 Premium は、正しくラベルが貼られた密閉容器に入れて保管してください。無色透明のガラス容器など、紫外線を透過する容器には入れないでください。窒素を使用している容器や加圧ベッセルにパッドを付けないでください。窒素を使用するとゲル化が早まる可能性があります。日光やその他の紫外線源を避けてください。75°F/24℃未満の室温で保管してください。オリジナルの密閉容器に入れてこの温度で保存する場合は。

UV CS-NT5 Premium を製造日から12ヶ月以内で使用することが推奨されます。

UV硬化型スピンコーティング

溶液物性

性能	標準値
固形分 (%)	100 %
25°C (cps) における粘度	34 ~ 45 cP

硬化されたコーティング特性

性能	標準値
コーティング膜厚	5.0 ~ 6.5 μm
スチールウールの硬さ	300 g
バイエルテスト比率	1.8 ~ 2.5
接着性（15分沸騰させた場合）	100 %

推奨運用ガイドライン

PROCESS	標準値
洗浄	中性溶液で洗う。 エッチングの必要はありません。
塗布のスピン速度	800 rpmで2秒間
スピナウト速度	1700 rpmで17秒間
硬化*	17秒 (2.8~3.2J/cm ²)
コーティングろ過	5 ミクロン（絶対ろ過精度）

* UV 硬化量は Quantum Technologies の Quant 300S ラジオメーターで測定。



CrystalCoat® UV CS-NT5 Premium

UV硬化型スピンコーティング

SDC TECHNOLOGIES

連絡先情報

SDC Technologies - 南北アメリカ 本社

45 Parker, Suite 100

Irvine, CA 92618 USA

電話番号: +1-714-939-8300

technicalsupport.ca@sdctech.com

SDC Technologies - 欧州

Unit 7, Avondale Industrial Estate

Pontrhydryn, Cwmbran

NP44 1UG, Great Britain

電話番号: +44-1633-627030

technicalsupport.eu@sdctech.com

SDC Technologies - 中国

No. 1585 Gumei Road Xuhui District
Shanghai 200233

PR China

電話番号: +86-21-61517768

customercare.cn@sdctech.com

SDC Technologies アジア太平洋地域、

Pte

27 Tuas South Street 1

Singapore 638035

Singapore

電話番号: +65-6210-6355

customercare.ap@sdctech.com



sdctech.com

CrystalCoat® is a registered trademark of SDC Technologies, Inc.

CR-39® and Trivex® are registered trademarks of PPG.

MR-Series: MR-8™, MR-7™, MR-10™ & MR-174™ and RAV 7™ are trademarks of Mitsui Chemicals, Inc.

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC.

20240129_CSNT5_Prem

装置の準備

機器の洗浄: コーティング機器は、汚染の問題を避けるために、UV CS-5NT Premiumの使用前に洗浄しておく必要があります。洗浄工程では、複数回の溶剤による濯ぎ（機器にあらかじめ使用されている材料と互換性のある溶剤を使用）を行った後、アセトンまたは1-メトキシ-2-プロパノール (PM) による完全な濯ぎを行う必要があります。アセトンまたはPMは、UV CS-NT5 Premiumを使用した後の機器の洗浄にも使用してください。コーティング材を添加する前に、コーティングボウル、チューブ、ポンプからすべての溶剤が完全に取り除かれ、乾燥していることを確認することが重要です。

機器の材料: UV CS-NT5 Premium にさらされるすべての機器の表面は、ステンレス、ポリプロピレン、またはTeflon®。その他の材料は、使用する前に UV CS-NT5 Premiumとの互換性をテストする必要があります。ポリ塩化ビニル (PVC) を使用した材料は、いかなる環境であっても使用しないでください。

塗布の環境

UV CS-NT5 Premium は、温度と湿度が管理された清潔な環境で使用してください。推奨される塗布条件は、20～25℃ (68～77°F)、相対湿度30～50%です。コーティングマシンにはHEPAエアフィルターが装着されていなければなりません。コーティングマシンは清潔な環境に置き、汚染の可能性のあるものから離れた場所に置くことをお勧めします。

レンズの洗浄

UV CS-NT5 Premiumを塗布するレンズは、まずイソプロパノールで洗浄し、次に使用するコーティングマシンのインライン洗浄システムで洗浄する必要があります。UV CS-NT5 Premiumを使用する前に、レンズは清潔で乾燥している必要があります。

健康と安全 情報

この製品を使用する前に、健康、身体、および環境への危険性、取り扱い上の注意および応急処置の推奨事項に関する情報を提供している安全データシート (SDS) を読んで理解してください。SDSのコピーについては、の販売またはカスタマーサービスにお問い合わせください 代表。

保証および責任 制限事項

ここに含まれる情報は、私たちの知る限りでは正確です。ここに記載されているコーティング溶液の特性および硬化したコーティングの特性は、UV CS-NT5 Premiumの典型的な値を表しており、規格値としては意味されていません。SDCは、ユーザーがあらゆる目的への適用性と適合性について独自のテストを実施することを主張します。ここに記載されている製品または処方の使用に関する声明は、特許または商標を侵害することを保証または許可するものと解釈してはならず、そのような使用から生じる 侵害に対する責任は一切負いません。SDCの製品の保証範囲については、SDCの標準利用規約またはSDCとの購入契約を参照してください。

製品の出荷と入手可能性

UV CS-NT5 Premiumの出荷の一般的な納期は、注文書の確認から4週間です。SDCはいくつかの発送方法を提供します。どのオプションが御社のニーズに最も適しているかを判断する為にSDCの担当者にご連絡ください。

©2024 SDC Technologies, Inc. All rights reserved. SDC Technologies, Inc. Is a wholly-owned subsidiary of Mitsui Chemicals, Inc.

