

技術データシート

CrystalCoat® MP-1154D

多目的耐摩耗性コーティング材

説明

CrystalCoat® MP-1154D は、屈折率1.49の耐摩耗性ハードコート材です。

製品特性

- 耐摩耗性
- 屈折率1.49 はキャストレジジン基材に最適です
- 多くの基材に対応
- 反射防止コートとの適合性 AR

保管と使用

MP-1154Dの推奨保管温度は4°Cです。元の未開封の容器にこの状態で保管されている場合は、受領日から3か月以内にMP-1154Dの使用を開始することをお勧めします。長期保存（3 - 6ヶ月）の場合は、MP-1154Dを-18°C（0°F）の冷凍庫に保存してください。

溶液物性

| 性能 | 標準値 |
|------------------------------|--------------------|
| 固形分 (%) | 21.0 ~ 24.0 % |
| 25°C (cps) における粘度 | ≤ 12.0 cP |
| 25°C 密度 | 1.017 ~ 1.020 g/ml |
| 溶剤：水、メタノール、エタノール、PMグリコールエーテル | |

硬化されたコーティング特性

| 性能 | 標準値 |
|-----------------------------|--------------|
| コーティング膜厚 | 2.0 ~ 5.0 μm |
| 屈折率 | 1.49 |
| 密着性 | 100 % |
| バイエルテスト比率 (CR-39®レンズの場合) | ≥ 5.0 |

推奨運用ガイドライン

| 性能 | 標準値 |
|------------|---------------------------|
| 環境条件 | 35~50%, 20~25° C (クラス100) |
| 気流 | フィルター処理済み、層流 |
| コーティング温度 | 16 ~ 18°C |
| コーティングろ過 | 1 ~ 5 ミクロン (絶対ろ過精度) |
| 引抜速度 | 3 ~ 5 mm/秒 (8~12インチ/分) |
| 乾燥時間 | 3-5分 (赤外線使用時) |
| 硬化条件 | |
| - キャストレジジン | 3hrs @110°C |
| - ポリカーボネート | 3hrs @ 129°C |



SDC TECHNOLOGIES

連絡先情報

SDC Technologies - 南北アメリカ 本社

45 Parker, Suite 100

Irvine, CA 92618 USA

電話番号: +1-714-939-8300

technicalsupport.ca@sdctech.com

SDC Technologies - 欧州

Unit 7, Avondale Industrial Estate

Pontrhydryn, Cwmbran

NP44 1UG, Great Britain

電話番号: +44-1633-627030

technicalsupport.eu@sdctech.com

SDC Technologies - 中国

No. 1585 Gumei Road Xuhui District

Shanghai 200233

PR China

電話番号: +86-21-61517768

customer-care.cn@sdctech.com

SDC Technologies アジア太平洋地域、

Pte

27 Tuas South Street 1

Singapore 638035

Singapore

電話番号: +65-6210-6355

customer-care.ap@sdctech.com



sdctech.com

CrystalCoat® is a registered trademark of SDC Technologies, Inc.

CR-39® is a registered trademark of PPG.

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC.

20230710_MP1154D

CrystalCoat® MP-1154D

多目的耐摩耗性コーティング材

装置の準備

装置の洗浄: コーティング装置は、MP-1154D の使用前に洗浄して、汚染問題の危険性を回避しなくてはなりません。コーティングが汚染されると、接着に問題が生じたり、防曇性の低下や全体的な見た目が悪くなる可能性があります。洗浄工程では、(コーティング装置の使用前に硬化物と相溶性のある溶剤で) 複数回の溶媒洗浄を実施し、その後 PM グリコールで徹底的に洗浄します。MP-1154D 使用後のコーティング装置の洗浄にもPM グリコールエーテルを使用してください。

装置の材質: MP-1154Dに曝露されているすべての機器表面は、ステンレス鋼、ポリプロピレンまたはテフロン®で構成する必要があります。その他の材料については、使用前に MP-1154Dとの適合性をテストすることが推奨されます。ポリ塩化ビニル (PVC) で作られた材料は、いかなる場合でも、MP-1154D やグリコールエーテルを含む他のプライマーやコーティング材と併用してはなりません。

基板の前処理とクリーニング

MP-1154Dを塗布する前に、部品は清潔で、表面の残留物がないようにしておくことが推奨されます。基材は3~10%の水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウムの水溶液で、25~50℃で1~10分洗浄してください。この洗浄の後、水道水の濯ぎ、純水の濯ぎと乾燥を行う必要があります。コーティング材やプライマーを塗布する前に、レンズを完全に洗浄し、乾燥させ、冷却してください。

ポリカーボネートにMP-1154Dを塗布する際には、プライマーの使用が必要です。プライマーの詳細については、SDCにお問い合わせください。MP-1154Dの他の基材への塗布については、SDC にお問い合わせください。

取扱説明

最適な性能を得るためには、MP-1154Dを21~24%の固形分範囲に維持する必要があります。固形分が多すぎるまたは少なすぎると外観上の問題があり、コーティング材の堆積が厚すぎたり薄すぎたりすることがあります。定期的に固形分 % を測定し、SM-1183またはエタノールと PM グリコールエーテルの80/20の混合物を添加して調整することが推奨されます。メタノール、イソプロパノールおよび1%未満の水を含む変性エタノール製剤を使用することができます。

健康と安全 情報

この製品を使用する前に、健康、身体、および環境への危険性、取り扱い上の注意および応急処置の推奨事項に関する情報を提供している安全データシート (SDS) を読んで理解してください。SDSのコピーについては、の販売またはカスタマーサービスにお問い合わせください 代表。

保証および責任 制限事項

ここに含まれる情報は、私たちの知る限りでは正確です。ここに記載されているコーティング溶液の特性および硬化したコーティングの特性は、MP-1154SD の典型的な値を表しており、規格値としては意味されていません。SDCは、ユーザーがあらゆる目的への適用性と適合性について独自のテストを実施することを主張します。ここに記載されている製品または処方の使用に関する声明は、特許または商標を侵害することを保証または許可するものと解釈してはならず、そのような使用から生じる 侵害に対する責任は一切負いません。SDCの製品の保証範囲については、SDCの標準利用規約またはSDCとの購入契約を参照してください。

製品の出荷と入手可能性

MP-1154D の出荷の一般的な納期は、注文書の確認から4週間です。SDCはいくつかの発送方法を提供します。どのオプションが御社のニーズに最も適しているかを判断する為にSDC の担当者にご連絡ください。

ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 認証を取得

©2024 SDC Technologies, Inc. All rights reserved. SDC Technologies is a wholly-owned subsidiary of Mitsui Chemicals, Inc.

